

Onderhoud van Di Legno® geoliede parketvloeren

AFWERKING	EERSTE ONDERHOUD NA PLAATSING (min. 7 à 10 dagen wachten na plaatsing)	REGELMATIG ONDERHOUD (min. 7 à 10 dagen wachten na plaatsing)	INTENSIEF ONDERHOUD STAP 1 Dient te gebeuren door uw parketteur/vakman	INTENSIEF ONDERHOUD STAP 2 Dient te gebeuren door uw parketteur/vakman
OD 10	Olie Conditioner WIT - MD 04 150-200 m ² /liter Droogtijd: ca. 2 uren	Natuurzeep GRIJS - MD 010 300-400 m ² /liter Droogtijd: ca. 15-30 min.	Intensiefreiniger	OD 10 30 m ² /liter Droogtijd: 2 dagen Uitharding: 7 à 10 dagen
OD 11	Olie Conditioner KLEURLOOS - MD 03 100 m ² /liter Droogtijd: ca. 2 uren	Natuurzeep NEUTRAAL - MD 012 300-400 m ² /liter Droogtijd: ca. 15-30 min.	Intensiefreiniger	MD 03 of OD 11 30-50 m ² /liter Droogtijd: 2 dagen Uitharding: 14 dagen
OD 12	Olie Conditioner KLEURLOOS - MD 03 100 m ² /liter Droogtijd: ca. 2 uren	Natuurzeep NEUTRAAL - MD 012 300-400 m ² /liter Droogtijd: ca. 15-30 min.	Intensiefreiniger	MD 03 of OD 12 30-50 m ² /liter Droogtijd: 2 dagen Uitharding: 14 dagen
OD 13/OD15	Olie Conditioner WIT - MD 04 150-200 m ² /liter Droogtijd: ca. 2 uren	Natuurzeep WIT - MD 013 300-400 m ² /liter Droogtijd: ca. 15-30 min.	Intensiefreiniger	MD 04 of OD 13 / OD 15 30-50 m ² /liter Droogtijd: 2 dagen Uitharding: 14 dagen
OCEANO	Olie Conditioner WIT - MD 04 150-200 m ² /liter Droogtijd: ca. 2 uren	Natuurzeep WIT - MD 013 300-400 m ² /liter Droogtijd: ca. 15-30 min.	Intensiefreiniger	MD 04 of OD 13 30-50 m ² /liter Droogtijd: 2 dagen Uitharding: 14 dagen
STROMBOLI	Olie Conditioner WIT - MD 04 150-200 m ² /liter Droogtijd: ca. 2 uren	Natuurzeep WIT - MD 013 300-400 m ² /liter Droogtijd: ca. 15-30 min.	Intensiefreiniger	OD 10 30 m ² /liter Droogtijd: 2 dagen Uitharding: 7 à 10 dagen